



AB Nybrogrus, Box 237, SE-382 23 Nybro

05

SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Makadam 4/8 mm från grustäkt Igersdela

Sortering	4/8
Kornstorleksfördelning	G _C 85-15 GT _C 20/15
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet yt-torr	2,68 Mg/m ³ , +-0,03Mg
Vattenabsorption	NPD
Renhet: Finmaterialkvalitet	NPD
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD
Motstånd mot polering hos grov ballast till slitlager (PSV)	NPD
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD
Motstånd mot stark upphettning	NPD
Kemisk sammansättning - petrografi	Se petrografisk analys
Farliga ämnen:	
Radioaktiv strålning	NPD
Utsläpp av tungmetaller	NPD
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
Frostbeständighet	NPD
”Sonnenbrand” hos basalt	NPD
Motstånd mot nötning från dubbdäck	NPD

Deklarerad kornstorleksfördelning vid grov ballast

Sikt (mm)	2	4	5,6	8	11,2	16
Gräns övre	5	15	43	99	100	
Passerande %	1	3	28	93	100	
Gräns undre	0	0	20	85	98	100