



1505

AB Nybrogrus, Box 237, SE-382 23 Nybro

05

1505-CPD-CB220

SS-EN 13242

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsändamål

Bärlager 0/45 mm från bergtäkt Runtorp

Sortering	0/45
Kornstorleksfördelning	G _A 85
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	NPD
Vattenabsorption	NPD
Renhet:	
Finmaterialhalt	f ₇
Finmaterialkvalitet	NPD
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA ₃₅
Sammansättning/halt:	
Syralösligt sulfat	NPD
Total svavelhalt	NPD
Beståndsdelar som förändrar bindings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD
Motstånd hos nötning hos grov ballast	M _{DE} 20
Farliga ämnen:	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
”Sonnenbrand” hos basalt	NPD
Frostbeständighet	NPD

Deklaration enligt EN 13285 och Vägverkets krav

Deklarerad kornstorleksfördelning

Sikt (mm)	0,063	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45
Passerande (%)	3,5	10	14	21	31	45	66	98
Gräns övre	7	15	21	28	38	51	70	99
Gräns undre	2	5	11	17	26	39	58	85

Sortering	
Renhet:	
Finmaterialhalt största	7
Finmaterialhalt minsta	2
Överkorn	OC ₉₀
Kornstorleksfördelning	G ₀
Laboratorietorrtdensitet	NPD
Optimal vattenkvot	NPD
Vattenlöslig sulfat	NPD
Glimmerhalt enligt VVMB	NPD