

ANALYS AV BÄRLAGERGRUS 0-32 mm

Entreprenör: **Prodkontroll**

Provt.datum: **20110512**

Lab Provnr: **2003575**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Runtorp**

Produkt: **Bärlager 0/32 mm**

Provtagare: **JE**


Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

Noteringar

Nyprod
Tvättsiktat
JE/Laborant

Gränskurvor bärlager till belagda vägar enligt VVTBT 2007:117



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	#####
5,3	7,4	10,0	13,0	17,1	22,8	30,2	36,0	43,5	54,2	68,7	82,5	96,5	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2011-05-16

Underskrift: _____