

## ANALYS AV SLITLAGERGRUS


Entreprenör: \_\_\_\_\_ Provt.datum: **20100504** Lab Provnr: **2005582**  
Objekt: \_\_\_\_\_ Märkning: \_\_\_\_\_  
Leverantör: \_\_\_\_\_ Provtagn.plats: **Brånahult**  
Produkt: **Slitlager 0/16 mm** Provtagare: **JE**

### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat  
JE/Laborant



### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
8,1	11,4	15,7	21,8	28,4	38,5	51,6	60,2	70,8	81,9	93,9	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2010-05-06

Underskrift: \_\_\_\_\_