


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t datum: 20111219	Lab Provnr: 2006342
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 16/32 mm	Provtagare: JE	

Analysresultat:
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
Produktionskontroll
Torrstakat
Laborant MR

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,5	12,5	63,9	99,5	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____