


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provtdatum: 20120124	Lab Provnr: 2006379
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Makadam 8/16 mm	Provtagare: JE	

Analysresultat:
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
Produktionskontroll
Torrstakat
Laborant MR

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	2,5	26,4	91,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____