


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t.datum: 20111024	Lab Provnr: 2006229
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Runtorp	
Produkt: Stenmjöl 0/4 mm	Provtagare: JE	

Analysresultat:
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
Produktionskontroll
Tvättsiktat
Laborant MR

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm																
0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm	
8,2	11,9	18,2	28,2	43,9	65,7	88,1	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Underskrift: _____