

ANALYS AV MURSAND

Entreprenör:

Provt.datum: **20110830**

Lab Provnr: **2003004**

Objekt:

Märkning:

Leverantör:

Provtagn.plats: **Igersdela**

Produkt:

Mursand 0/4 mm

Provtagare: **JE**

Analysresultat:


SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

SS-EN 12620 Finhetsmodul enl. bilaga B

Noteringar

Laborant MR
Produktionskontroll
Torrsiktad

Begränsningslinjer enl. Anl. AMA



Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
4,9	12,8	26,7	46,7	76,0	92,4	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2011-09-14

Underskrift: _____