


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provtdatum: 20101129	Lab Provnr: 2005839
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Igersdela	
Produkt: Natursingel 8/16 mm	Provtagare: JE	

Analysresultat:
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
Produktionskontroll
Torrstakat
Laborant MR

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
2,1	2,8	3,5	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	9,8	57,1	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: _____